

THASSOS PREMIUM

Descrizione / Description

THASSOS PREMIUM è un mastice tixotropico bianco ad alta viscosità utilizzato per incollare e riparare specialmente marmi cristallini bianchi tipo Thassos e Carrara. Molto soffice, facile da spatolare, non alona le crepe sul materiale. Utilizzabile su superfici verticali. Il prodotto indurito si presenta in superficie molto liscio, brillante e ben lucidabile. Dopo 24 ore dall'indurimento si presenta di un color bianco candido. Buona stabilità alla luce solare e buona shelf-life.

THASSOS PREMIUM is a white thixotropic mastic with high viscosity used to glue and repair especially white marbles and similar stones like Thassos and Carrara. Very easy to stir and to spread. No wet effect on the material cracks. Suitable for vertical surfaces. The hardened mastic appears very shiny and it is easily polishable. After 24 hours the fully cured product results in a pure white colour. Highly reliable shelf life and stability to sun light.

Istruzioni d'uso / Instructions for use



Prima di applicare il prodotto accertarsi che il materiale sia pulito, asciutto ed esente da polvere. Prelevare dal contenitore la quantità necessaria di mastice che si dovrà utilizzare, aggiungere il 2-3% di induritore liquido, miscelare energicamente e procedere all'utilizzo. Non rimettere mai nel contenitore mastice miscelato con il catalizzatore che non è stato utilizzato.

Dovesse essere necessario correggere il colore del mastice, utilizzare le paste coloranti per poliestere oppure ossidi metallici.

Il colore va aggiunto prima del catalizzatore. Aggiungere la quantità necessaria per ottenere il colore desiderato e poi aggiungere il catalizzatore per ottenere l'indurimento. Un eccesso di pasta colorante o di pigmenti in polvere potrebbe alterare le caratteristiche finali del mastice.

Chiudere i contenitori dopo l'uso. Conservare il mastice e catalizzatore lontano dalla luce e dal sole.

Ensure that the marble to be treated is dry, clean and free of dust.

Take from the container the necessary amount of glue and add the liquid catalyst 2-3% in weight.

Stir them energetically and use the product thus obtained.

Do not return the unused glue in the tin. If is necessary to correct the colour, use the colouring paste or metal oxides.

Add the colour before the liquid catalyst, match the hue and then add the catalyst.

An excess of colour may influence the final characteristic of the glue. Take care.

Keep the tins closed after usage. Keep the glue and the catalyst away from the sun rays.

**Data tecnici / Technical Data**

DATI TECNICI		TECHNICAL DATA	
Viscosità cps 25°C 20 r.p.m.(ASTM D2196)	Pasta tixotropica	Viscosity cps 25°C 20 r.p.m.(ASTM D2196)	Tixotropic paste
Densità a 25°C gr/cm ³	1.1	Density at 25°C gr/cm ³	1.1
Aspetto	Pasta tixotropica bianca	Aspect	White tixotropic paste
Rapporto di uso mastice + indurente	100+2/3	Ratio of use glue/hardener	100+2/3
Tempo di gel in massa a 25°C in min	10-12	Gel time (in bulk) at 25° C in min	10-12
Tempo di fuori tatto in strato sottile a 25°C in min	Circa 2 ore	Tacky free in thin layer at 25° C in min	Approx. 2 hours
Tempo di lavorabilità consigliato a 25°C in min	Circa 3 ore	Working time suggested at 25°C in min	Approx. 3 hours
Temperatura minima di reazione	0°C	Minimum reaction temperature	0°C
Temperatura minima utilizzo dopo indurimento	0°C	Minimum temperature of use after hardening	0°C
Temperatura massima di utilizzo dopo indurimento	+110°C	Maximum temperature of use after hardening	+110°C
Stabilità allo stoccaggio a 18-25°C	12 mesi	Shelf life at 18-25°C	12 months
Test di adesione ASTM D 4541		Adhesion test ASTM D 4541	
Forza di adesione in MPa a 25°C su marmo carrara lato taglio dopo 24 ore	8.3	Adhesion force in MPa at 25°C on carrara marble (diamond cut surface) after 24 hours in Mpa	8.3
Forza di adesione in MPa a 25°C su marmo carrara lato taglio post-cottura	7.7	Adhesion force in MPa at 25° C on carrara marble (diamond cut surface) after full-curing	7.7

Tempo di Stoccaggio / Shelf life

Nelle normali condizioni di uso e lavoro, il prodotto ben conservato tra 18-25°C lontano da fonti di calore, umidità, luce diretta del sole e nei contenitori originali non utilizzati e chiusi, viene garantito 12 mesi.

This product will last at least 12 months under normal conditions between 18-25°C, kept away from a source of heat, humidity, sun light and in unused and closed original containers.

Misure di sicurezza / Safety rules

Il mastice e il catalizzatore sono prodotti chimici. Prima dell'utilizzo si raccomanda di leggere le schede di sicurezza e le note riportate nell'etichetta presente nei contenitori.

Resin and hardener are chemical products, please read the safety data sheet before usage and the rules written on the label on the containers.

La presente scheda tecnica è un documento informativo compilato in buona fede. Le informazioni in essa contenute sono basate su prove eseguite presso i nostri laboratori e sono corrette in base alle nostre esperienze, ma devono essere considerate alla stregua di dati indicativi a causa della natura del prodotto il cui comportamento è molto mutevole al variare anche minimo di condizioni al contorno (parametri ambientali, materiali con i quali viene a contatto, modalità di conservazione e invecchiamento, etc.). Pertanto le informazioni ivi contenute, pur basandosi sulle nostre migliori conoscenze, non costituiscono garanzia per l'utilizzatore, dato che l'applicazione, l'uso e la lavorazione dei nostri prodotti e del prodotto finale da parte del cliente sono al di fuori nostro controllo e quindi totalmente sotto la responsabilità del cliente. Confidiamo che le prove da noi eseguite possano esservi di utile orientamento pur non potendo noi assumere alcuna responsabilità per quanto riguarda il risultato delle Vostre lavorazioni. E' compito e responsabilità dell'utilizzatore effettuare una fase preliminare di test del prodotto sulla specifica applicazione per valutarne l'idoneità all'impiego richiesto così come è suo obbligo verificare che l'utilizzo dei nostri prodotti sia conforme alle leggi, norme, disposizioni e brevetti vigenti. Queste informazioni non vanno intese come un'autorizzazione né intendono violare o incoraggiare la violazione di qualsiasi brevetto. I dati possono essere cambiati senza nessun preavviso e non sono da considerare legalmente rilevanti.

This Datasheet is an information document drawn up in good faith. The information herein is based on tests carried out in our labs and is correct on the basis of our experience, but must be considered only as indicative because of the nature of the product whose behaviour varies with the minimal change in the surrounding conditions (environmental parameters, materials it comes into contact with, storage and ageing methods, etc.) For this reason, the information herein, even if based on our best knowledge, is no guarantee for the user since the customer's application, use and processing of our products and of the final product are beyond our control and are therefore wholly the customer's responsibility. We trust the tests we carried out can be a useful indication, even if we cannot accept any responsibility with regard to the result of your processing. It is the user's responsibility and duty to perform preliminary tests on the specific application, to assess suitability to the required use as it is his/her duty to check that the use of our products complies with the current laws, regulations, provisions and patents. This information must not be considered as an authorization and is no encouragement to infringe any patent. The data can be changed without notice and must not be considered as legally meaningful.

