

SuperGrip

Adesivo Ms Polymer monocomponente in cartuccia per fissaggi
Ms Polymer one-component adhesive in cartridge for fixings

Adesivo monocomponente, in pasta, che indurisce a contatto con l'umidità dell'aria. È un prodotto universale che si può utilizzare per adesioni di una grande varietà di materiali, sia porosi che non porosi, come ad esempio ceramica, metallo, vetro, legno, truciolato, marmo, granito, agglomerati, polistirolo espanso e materiali plastici (tranne PE, PP e Teflon). È un prodotto flessibile, resistente all'umidità e ai raggi UV. Non richiede l'utilizzo di un primer e non contiene solventi e isocianati. Indicato per il posizionamento sottotop di lavandini e vasche. Non usare come sigillante tra giunti.

One-component adhesive, paste, which hardens in contact with air humidity. It is a universal product that can be used for adhesions of a wide variety of materials, both porous and non-porous, such as ceramics, metal, glass, wood, chipboard, marble, granite, engineered stones, expanded polystyrene and plastic materials (except PE, PP and Teflon). It is a flexible product, resistant to humidity and UV rays. It does not require the use of a primer and does not contain solvents and isocyanates. Suitable for undertop placement of sinks and bathtubs. Do not use as a sealant between joints.



Plus Principali / Main features

- + rapida presa /quick grip
- + adesione extra forte a lunga durata /extra strong long adhesion
- + flessibile /flexible
- + resistente all'umidità /resistant to humidity
- + indoor e outdoor

Materiali / Surfaces



Pietra naturale Quarzo Ceramica
Natural Stone Quartz Ceramic

Plus Secondari / Secondary features

- + non cola / dripless
- + facilmente erogabile / easy to dose
- + limita gli sprechi / low waste

Prima/dopo applicazione / Before/after application

n.d.

PRODOTTO AD USO ESCLUSIVAMENTE PROFESSIONALE / PRODUCT FOR PROFESSIONAL USE ONLY

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono basate su prove eseguite presso i nostri laboratori e sono corrette in base alle nostre esperienze. Tali dati possono essere cambiati senza nessun preavviso e non sono da considerare legalmente rilevanti. È responsabilità del cliente verificare l'idoneità del prodotto prima dell'uso. È obbligo del cliente verificare che l'utilizzo del prodotto sia conforme alle leggi, norme e brevetti vigenti nel paese in uso.

The information included in the present technical data sheet are based on tests carried on in our laboratory and are correct, based on our experience. The present data can be changed without notice and shall not be considered legally relevant. It is under the responsibility of the customer to verify the suitability of the product before use. It is obligation of the customer to verify that the use of the product is done according to laws, legislation, patents of the customer's country.

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS

/

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

/

ISTRUZIONI D'USO / INSTRUCTIONS FOR USE

Le superfici da incollare devono essere pulite, sgrassate e prive di contaminazioni. Tagliare la porzione superiore della cartuccia sopra la filettatura; tagliare il beccuccio fino al diametro desiderato ed avvitarlo alla cartuccia. Inserire la cartuccia nella pistola ed estrarre. Non applicare il collante in modo continuativo, ma in punti o strisce, sui materiali da incollare. Dopo l'applicazione mettere in tensione in modo forte e omogeneo le porzioni incollate. Il prodotto non è idoneo per accoppiamenti di grandi superfici. Eventuali correzioni di posizione possono essere perfezionate entro 10 minuti dall'applicazione. Svitare il beccuccio, pulire le estremità e sigillare la cartuccia. Per la pulizia degli attrezzi utilizzare Tenax Silor o solvente similare. Utilizzare solo pistole per uso professionale approvate da TENAX.

The surfaces to be glued must be clean, degreased and free of contamination. Cut the top portion of the cartridge over the thread; cut the spout to the desired diameter and screw it onto the cartridge. Insert the cartridge into the gun and extrude.

Don't apply the adhesive continuously, but in points or strips, on the material to be glued. After application, connect bonded elements and press strongly and evenly. This product is not suitable for large surfaces lamination. Within maximum 10 minutes it is possible to correct position of bonded elements. Unscrew the spout, clean the tip and seal the cartridge. Use Tenax Silor or similar solvent to clean the tools. Use only guns for professional use approved by TENAX.

PRODOTTO AD USO ESCLUSIVAMENTE PROFESSIONALE / PRODUCT FOR PROFESSIONAL USE ONLY

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono basate su prove eseguite presso i nostri laboratori e sono corrette in base alle nostre esperienze. Tali dati possono essere cambiati senza nessun preavviso e non sono da considerare legalmente rilevanti. È responsabilità del cliente verificare l'idoneità del prodotto prima dell'uso. È obbligo del cliente verificare che l'utilizzo del prodotto sia conforme alle leggi, norme e brevetti vigenti nel paese in uso.

The information included in the present technical data sheet are based on tests carried on in our laboratory and are correct, based on our experience. The present data can be changed without notice and shall not be considered legally relevant. It is under the responsibility of the customer to verify the suitability of the product before use. It is obligation of the customer to verify that the use of the product is done according to laws, legislation, patents of the customer's country.

DATI TECNICI		TECHNICAL DATA	
Aspetto	Pasta bianca (il neutro) Pasta azzurrata (il trasparente)	Aspect	White paste (neutral version) Bluish paste (transparent version)
Densità a 23°C (ISO 2811)	1.58 g/cm ³ (il neutro) 1.04 g/cm ³ (il trasparente)	Density at 23°C (ISO 2811)	1.58 g/cm ³ (neutral version) 1.04 g/cm ³ (transparent version)
Tempo di formazione della pelle a 23°C / 45% r.h.	15 - 30 min (il neutro) 40 - 60 min (il trasparente)	Skin formation time at 23°C / 45% r.h.	15 - 30 min (neutral version) 40 - 60 min (transparent version)
Velocità di indurimento a 20°C / 45% r.h.	3 mm/24h (il neutro) 3 mm/24h (il trasparente)	Curing rate at 20°C / 45% r.h.	3 mm/24h (neutral version) 3 mm/24h (transparent versions)
Temperatura di applicazione	+5/+35°C	Application temperature	+5/+35°C
Durezza Shore A (ISO 868) *	78 (il neutro) 35 (il trasparente)	Hardness Shore A (ISO 868) *	78 (neutral version) 35 (transparent version)
Sforzo di rottura (ISO 37) *	Circa 3 MPa (il neutro) Circa 1.4 MPa (il trasparente)	Tensile strength at break (ISO 37) *	About 3 MPa (neutral version) About 1.4 MPa (transparent version)
Modulo di elasticità al 100% allungamento (ISO 37) *	Circa 3 MPa (il neutro) Circa 0.65 MPa (il trasparente)	Modulus of elasticity at 100% elongation (ISO 37) *	About 3 MPa (neutral version) About 0.65 MPa (transparent version)
Allungamento a rottura (ISO 37) *	110% (il neutro) 350% (il trasparente)	Elongation at break (ISO 37) *	110% (neutral version) 350% (transparent version)
Range temperature di resistenza *	-40/+90°C (il neutro) -40/+100°C (il trasparente)	Temperature resistance range *	-40/+90°C (neutral version) -40/+100°C (transparent version)

*Dati del campione indurito testato dopo 4 settimane di conservazione a 23°C e 50% r.h.

* Data of sample hardened and tested after 4 weeks of storage at 23°C and 50% r.h.

PRODOTTO AD USO ESCLUSIVAMENTE PROFESSIONALE *PRODUCT FOR PROFESSIONAL USE ONLY*

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono basate su prove eseguite presso i nostri laboratori e sono corrette in base alle nostre esperienze. Tali dati possono essere cambiati senza nessun preavviso e non sono da considerare legalmente rilevanti. È responsabilità del cliente verificare l'idoneità del prodotto prima dell'uso. È obbligo del cliente verificare che l'utilizzo del prodotto sia conforme alle leggi, norme e brevetti vigenti nel paese in uso.

The information included in the present technical data sheet are based on tests carried on in our laboratory and are correct, based on our experience. The present data can be changed without notice and shall not be considered legally relevant. It is under the responsibility of the customer to verify the suitability of the product before use. It is obligation of the customer to verify that the use of the product is done according to laws, legislation, patents of the customer's country.

TABELLA DEI CONSUMI		CONSUMPTION TABLE	
Spessore incollaggio in mm	Metri lineari cartuccia 290 ml	Adhesive cross-section in mm	Linear meters per 290ml cartridge
5 x 5	12	5 x 5	12
10 x 10	3	10 x 10	3
15 x 10	2	15 x 10	2
20 x 10	1.5	20 x 10	1.5
25 x 12,5	0.9	25 x 12,5	0.9
30 x 15	0.6	30 x 15	0.6

STOCCAGGIO E SHELF LIFE / STORAGE AND SHELF LIFE

Nelle normali condizioni di uso e lavoro, il prodotto nelle confezioni originali non utilizzate e chiuse, se ben conservato tra 18-20°C lontano da fonti di calore, umidità e luce diretta del sole, viene garantito 15 mesi.

The product will last at least 15 months in the original unused and sealed packaging and in the normal condition between 18-20°C, kept away from source of heat, humidity and sun light.

MISURE DI SICUREZZA / SAFETY MEASURES

SuperGrip è un prodotto chimico. Prima dell'utilizzo si raccomanda di leggere la scheda di sicurezza e le indicazioni di sicurezza riportate sulla cartuccia.

SuperGrip is a chemical product, please read the safety data sheet before usage and the rules written on the label of the cartridge.

PRODOTTO AD USO ESCLUSIVAMENTE PROFESSIONALE / PRODUCT FOR PROFESSIONAL USE ONLY

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono basate su prove eseguite presso i nostri laboratori e sono corrette in base alle nostre esperienze. Tali dati possono essere cambiati senza nessun preavviso e non sono da considerare legalmente rilevanti. È responsabilità del cliente verificare l'idoneità del prodotto prima dell'uso. È obbligo del cliente verificare che l'utilizzo del prodotto sia conforme alle leggi, norme e brevetti vigenti nel paese in uso.

The information included in the present technical data sheet are based on tests carried on in our laboratory and are correct, based on our experience. The present data can be changed without notice and shall not be considered legally relevant. It is under the responsibility of the customer to verify the suitability of the product before use. It is obligation of the customer to verify that the use of the product is done according to laws, legislation, patents of the customer's country.