TENAX SPA
VIA I° MAGGIO 226 – 37020 VOLARGNE (VR) ITALY
P. +39 045 6887593 F. +39 045 6862456
tenax@tenax.it
www.tenax.it

Cod. Art.: 00034721

Kit Colla Glaxs Original

Colla bicomponente trasparente extra clear in gel a ingiallimento zero per incollaggi a vista.

Kit Colla Glaxs è una colla bi-componente tixotropica di nuova generazione, la sua principale caratteristica è l'assenza di ingiallimento al sole. È particolarmente consigliata per marmo bianco, granito chiaro, pietra naturale porosa, quarzo e ceramica.
Il prodotto non contiene solventi, una volta indurito si presenta completamente trasparente con un'ottima durezza. Viene fornito nel pratico kit A+B. La resina indurisce anche a 0 °C, mantenendo prestazioni costanti di indurimento in un ampio range di temperatura (da -25°C a +60°C).
La colla risulta completamente invisibile dopo l'applicazione: non lascia aloni e non altera il colore della pietra. Il rapporto di miscelazione in peso è di 100:45.

PLUS PRINCIPALI

- Zero ingiallimento
- Incollaggio extra forte
- Reattività a basse temperature
- Indoor e Outdoor

MATERIALI

Pietra naturale | Quarzo | Ceramica

PLUS SECONDARI

- Facile da lucidare
- Nessun ritiro
- Facile da colorare

CARATTERISTICHE TECNICHE

Kit Colla trasparente tixotropica verticale bicomponente Glaxs con ratio 100:45 in peso. Utilizzata per stuccare e incollare materiale lapideo.

PRODOTTO AD USO ESCLUSIVAMENTE PROFESSIONALE

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono basate su prove eseguite presso i nostri laboratori e sono corrette in base alle nostre esperienze. Tali dati possono essere cambiati senza nessun preavviso e non sono da considerare legalmente rilevanti. È responsabilità del cliente verificare l'idoneità del prodotto prima dell'uso. È obbligo del cliente verificare che l'utilizzo del prodotto sia conforme alle leggi, norme e brevetti vigenti nel paese in uso.

TENAX SPA
VIA I° MAGGIO 226 – 37020 VOLARGNE (VR) ITALY
P. +39 045 6887593 F. +39 045 6862456
tenax@tenax.it
www.tenax.it

DICHIARAZIONI

n.d.

ISTRUZIONI D'USO

Resina e indurente devono essere conservati nei contenitori originali. L'indurente deve essere mantenuto ben chiuso, poiché l'esposizione all'aria ne provoca l'indurimento. Evitare il contatto con altre resine e indurenti, anche se già induriti, poiché potrebbero alterare le proprietà del prodotto.
Negli impianti di dosaggio automatico, è importante evitare il contatto con parti metalliche diverse dall'acciaio inox.
Prelevare dai due contenitori le quantità necessarie in peso, rispettando il rapporto di miscelazione previsto: 100 parti di componente A e 45 parti di componente B. Se necessario aggiungere ossidi colorati o paste coloranti universal.
Assicurarsi che il materiale su cui verrà applicato il prodotto sia completamente asciutto e pulito, miscelare energicamente con attrezzi puliti in plastica, vetro o acciaio inox e procedere immediatamente all'utilizzo.
Il prodotto non è adatto all'immersione in acqua dopo l'indurimento.
L'utilizzo di parti metalliche non in acciaio inox può compromettere la qualità della resina. Chiudere accuratamente i contenitori dopo l'uso, pulendo il bordo del barattolo e del coperchio (soprattutto per l'indurente). Evitare il contatto prolungato con l'aria.
Per preservare le proprietà del prodotto è consigliato consumare resina e indurente entro tre settimane dall'apertura dei contenitori.

DATI TECNICI	
Viscosità parte A 25°C	Gel soffice
Viscosità parte B 25°C (ASTM D2196)	1500 – 3300 cP
Densità parte A / parte B 25°C g/cm³	1.3 / 1.13
Aspetto parte A/ parte B	Gel soffice extra-clear / Liquido trasparente
Rapporto di miscelazione in peso A+B	100 + 45
Tempo di gel in massa 25°C	Circa 8'
Tempo di fuori tatto a 25°C con 50% di umidità relativa.	Circa 90'
Tempo di fuori tatto a 40°C con 10% di umidità relativa	n.d.
Tempo di lavorabilità a 25°C (tempo minimo per lucidatura e taglio)	120'
Durezza ShoreD post cottura a 50°C per 12h (ASTM D 2240)	74 - 76
Test ingiallimento in cella climatica Qsun 1 anno outdoor (luce + pioggia + buio + shock termico) (ASTM D904)	Assente
Temperatura minima di reazione	+1°C
Temperatura minima utilizzo dopo indurimento	-25°C
Temperatura massima utilizzo dopo indurimento	+60°C

PRODOTTO AD USO ESCLUSIVAMENTE PROFESSIONALE
Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono basate su prove eseguite presso i nostri laboratori e sono corrette in base alle nostre esperienze. Tali dati possono essere cambiati senza nessun preavviso e non sono da considerare legalmente rilevanti. È responsabilità del cliente verificare l'idoneità del prodotto prima dell'uso. È obbligo del cliente verificare che l'utilizzo del prodotto sia conforme alle leggi, norme e brevetti vigenti nel paese in uso.

TENAX SPA
VIA I° MAGGIO 226 – 37020 VOLARGNE (VR) ITALY
P. +39 045 6887593 F. +39 045 6862456
tenax@tenax.it
www.tenax.it

Adesione su marmo bianco dopo 24h (metodo CQ26)	n.d.
Adesione su marmo bianco post cottura a 50°C per 12 ore (metodo CQ26)	n.d.
Adesione su granito dopo 24h (metodo CQ26)	7 - 8 MPa
Adesione su granito post cottura a 50°C per 12 ore (metodo CQ26)	6 - 7 MPa
Adesione su quarzo dopo 24h (metodo CQ26)	12- 13 MPa
Adesione su quarzo post cottura a 50°C per 12 ore (metodo CQ26)	13 – 14 MPa
Adesione su ceramica dopo 24h (metodo CQ26)	10 – 13 MPa
Adesione su ceramica post cottura a 50°C per 12 ore (metodo CQ26)	13 – 14 MPa

STOCCAGGIO

Il prodotto ben conservato tra 18-25°C lontano da fonti di calore, umidità, luce diretta del sole e nei contenitori originali chiusi e non utilizzati, viene garantito 12 mesi.

MISURE DI SICUREZZA

La resina e l'indurente sono prodotti chimici. Prima dell'utilizzo si raccomanda di leggere le schede di sicurezza e le note riportate nell'etichetta presente nei contenitori o fusti.

PRODOTTO AD USO ESCLUSIVAMENTE PROFESSIONALE

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono basate su prove eseguite presso i nostri laboratori e sono corrette in base alle nostre esperienze. Tali dati possono essere cambiati senza nessun preavviso e non sono da considerare legalmente rilevanti. È responsabilità del cliente verificare l'idoneità del prodotto prima dell'uso. È obbligo del cliente verificare che l'utilizzo del prodotto sia conforme alle leggi, norme e brevetti vigenti nel paese in uso.